HARYANA
una empresa conjunta con la empresa italiana
icapsira chemicals and polymers

PUD 40 KT

Características de la Emulsión	
Apariencia	: Traslúcida
Contenido de sólidos	: 20 ± 1%
pH (10% sol.)	: 5,5 ± 0,5
Naturaleza	: Catiónica
Estabilidad Mecánica	: Buena

Características de la película	
Apariencia	: Transparente, medio brillante
Resistencia a la Tensión	: 0,3 Mpa / 39 PSI
Elongación	: 1400%
Brillo	: 60 BYK Gardner
Dureza Shore A	: 60 (Zwick/Roell)
Resistencia a la luz	: Excelente
Resistencia al agua	: Buena
Resistencia a las grietas en frío	: Buena
Resistencia al raspado	: Buena
Propiedades de reticulación	: Se reticula con Xama-7

Emulsión modificada de poliuretano catiónico/copolímero acrílico para su uso en la capa base como resina catiónica principal para formar una película suave y elástica.

Se recomienda el **PUD 40 KT** como resina principal para un excelente sellado y adhesión de las capas siguientes en una amplia gama de cueros destinados a sistemas de acabado catiónicos o semi-catiónicos. Ofrece buena cobertura, uniformidad en el llenado, excelente capacidad de ocultamiento y enmascaramiento de los defectos de los cueros de grano completo de bajo grado. Para cueros corregidos, el **PUD 40 KT** es igualmente beneficioso debido a las excelentes características de planchado y estampado.

El **PUD 40 KT** proporciona una apariencia muy natural y una sensación agradable debido a su película suave y elástica. Siendo alifático, otorga una excelente resistencia a la luz a los cueros blancos y pasteles. También puede combinarse con varios rellenantes, ceras, proteínas catiónicas y modificadores catiónicos para alterar el tacto y las propiedades de la superficie.

Uso

Pulido :

20 partes de Black 33 KT
120 partes de Brillento 91 KT
50 partes de Celina 34 KT
750 partes de agua
60 partes de **PUD 40 KT**

1 a 2 X capas, secar bien, Pulir. Revestir

Capa de Revestimiento :

30 partes de Black 33 KT
100 partes de Brillento 91 KT
50 partes de Celina 34 KT
660 partes de agua
100 partes de **PUD 40 KT**
50 partes de PUD 48 KT
10 partes de Filler KT

2 a 3 X capas, secar bien, Doblar

DE CONFORMIDAD CON REACH

Green-Trek

DE CONFORMIDAD CON Green-Trek
Un símbolo de nuestro compromiso con las tecnologías sostenibles

Almacenar entre +5 °C y 35 °C en el envase original, bien sellado y almacenado. El producto es estable durante 6 meses a partir de la fecha de producción/Factura.

No inflamable

Evitar el contacto directo con la piel

Almacenar en un lugar seco

Usar guantes/ Asegurar la ventilación

Nota: Las formulaciones sugeridas son solo orientativas y deben hacerse las modificaciones necesarias para lograr un resultado en particular.