HARYANA
совместное итальянское предприятие с
capsira chemicals and polymers Spa

VEGATAN H-EM

Характеристики	
Состав	: Раст. танин с карболовым конденсатом, акриловыми смолами и наполнителями
Внешний вид	: Желто-коричневый порошок
Сухого вещества	: 95 ± 1%
Заряд	: Анионы
pH (1:10)	: 4.5 ± 0.5
Растворимость	: Дисперсия в воде
Вяжущие свойства	: Умеренные-средние
Светостойкость	: Средняя
Влияние на цвет кожи	: Слабое
Эффект осветления	: Минимальный
Устойчивость к солям	: Хорошая

Предлагаемое применение

- ✓ Верх кожи
- ✓ Мягкие кожи
- ✓ Сумка
- ✓ Подкладочная кожа

СООТВЕТСТВИЕ REACH

Green Trek

Соответствие Green-Trek
Знак использования технологий устойчивого развития

Храните при температуре от +5° до +35° C в оригинальной упаковке, хорошо запечатанным.
Продукт стабилен в течение 24 месяцев с даты выпуска/счета.

Негорючий

Не оставляйте на солнце

Храните в сухом месте

Используйте перчатки/ вентилируемые помещения

VEGATAN H-EM

Универсальная прессованная смесь растительных экстрактов, акриловых смол и карболовых конденсатов. Создает плотное зерно, придает мягкость и наполненность кожи, способствует полировке и хорошей окраске.

VEGATAN H-EM – это прессованный синтан, который придает равномерную заполняемость, закругленные края и эффект мягкости коже wet-blue. Кожа после вакуумной обработки имеет гладкое зерно, плотную и приятную поверхность. Хорошо подходит для твердой, но слабой кожи, такой как верх обуви или подкладочная кожа с гладким зерном.

Благодаря высокой стабильности электролита **H-EM** отлично подходит для додубливания. Он также улучшает полировку и вызывает минимальное ослабление цвета с блестящими оттенками. Обработанные **H-EM** кожа и конечный продукт также имеют лучшую стабильность при хранении.

Для спилка **H-EM** создает плотное и компактное волокно, а конечный продукт обладает превосходной наполняемостью, округлостью и мягкой поверхностью.

VEGATAN H-EM можно использовать отдельно или в сочетании с другими синтетическими средствами из нашего ассортимента. Он может эффективно заменять растительные дубильные вещества в процессе додубливания.

Применение

В большинстве вариантов применения 20-25% **VEGATAN H-EM** (в расчете на массу после мездрения). Средство можно использовать отдельно на стадии додубливания. Его также можно комбинировать с полностью синтетическими додубливающими веществами для получения требуемых свойств.

Примечание: Формула приведена только для справки, необходимые изменения могут быть сделаны для достижения нужного результата.